



Wasch- und Pflegehinweise für Stickgarne und bestickte Textilien

1. Kriterien zur Auswahl des geeigneten Stickfadens

Erscheinung der Stickerei :

Glänzend : **ISACORD** (100 % PES trilobal)
ISAFIL (100 % Viskose)
ISAMET (metallisierter Effektfaden)

Matt : verschiedene Zwirne aus:
Baumwolle, Polyester oder Fasermischungen

Verwendungszweck der zu bestickenden Teile :

ISACORD Sport - und Freizeitkleidung, Berufsbekleidung, Jeans, Schuhe und Leder. (BESPO)

ISAFIL modische, elegante Bekleidung, dünne Hemden- u. Blusenstoffe (DOB, KIKO;HAKA) und vieles mehr.

ISAMET Uniform - und Abzeichenstickerei, modische Effekte in Kombination mit ISALON oder ISACORD

2. Handling

Lagerung optimal :

- keine direkte Sonneneinstrahlung
- kühl (20°C, 60 % rel. Luftfeuchtigkeit)

Einstellung der Maschine :

- angepasste Fadenspannung
- Nadel passend zum Stickgut und Faden wählen
- Anpassung der Maschinengeschwindigkeit an Gewebe, Muster und Stickgarn



3. Waschen

	Temperatur	Haushalt - wäsche	optische Aufheller* Bleichmittel* Fleckenentferner*	Industrie - wäsche	Chemisch Reinigen
ISACORD	95°C	I	I	I	I
ISAFIL	60°C	I	☒	☒	I
ISAMET	60°C (außer Isamet New: 30° C)	I	I	☒	I

* Dosierungsangaben des Herstellers und Pflegehinweise beachten, Vorversuche durchführen !

I Ja / ☒ Nein

- ☒ Waschprogramm gemäß Tabelle wählen
- ☒ Bunte Stickereien separat waschen
- ☒ Mit hohem Wasserstand waschen
- ☒ Nach dem Waschen sofort spülen
- ☒ Keine Lösungsmittel oder Fleckenentferner auf Stickereien auftragen
- ☒ Im feuchten Zustand Kontakt, Druck und Reibung mit anderen Textilien vermeiden, sofort trocknen - Stickereien niemals auswringen.

4. Bügeln

- ☒ Die maximal empfohlene Bügeltemperatur beträgt 150°C
- ☒ Vermeiden Sie maximale Bügeltemperaturen und Dauerkontakt zu Heizflächen
- ☒ Nach Möglichkeit von der Rückseite oder zwischen zwei Tüchern bügeln
- ☒ Empfehlenswert ist die Verwendung eines Dampf bügeleisens
- ☒ Bei der Verwendung von Heißpressen ergeben sich aufgrund variierender Parameter wie Temperatur, Druck, Dampf und Presszeit nicht kalkulierbare Bedingungen
- **Vorversuche sind empfehlenswert !**



5. Zusätzliche Hinweise

Technische Daten und Echtheiten nach DIN / ISO sind auf Anfrage als Werkszeugnis erhältlich.

ISACORD

ist das universelle Maschinenstickgarn für eine Vielzahl von Einsatzgebieten. Das glänzende, trilobale Markenpolyester garantiert Festigkeitsreserven ebenso wie höchste Scheuerresistenz und ausgezeichnete Nassfestigkeiten. Die Vorteile für den Einsatz bei stark beanspruchten Textilien (z.B. Berufs- und Sportbekleidung) und auf dem Schuh- Ledersektor liegen somit klar auf der Hand.

ISAFIL

ist das leistungsfähige Viskosestickgarn für alle modischen und eleganten Stickereien. ISAFIL zeichnet sich durch natürliche Brillanz und seidenweichem Fadencharakter aus. Die Vorteile von ISAFIL kommen besonders beim Einsatz auf dünnen, leichten Stoffen und Materialien zum Tragen. Bitte beachten Sie, dass Viskosestickgarn nicht chlorecht sind.

ISAMET

ist ein metallisierter Effektfaden. Kombinationen mit ISACORD oder ISAFIL in einem Muster sind möglich. In Ausnahmefällen können bei metallisierten Fäden Verfärbungen auftreten, welche durch Oxidationsprozesse mit einigen Chemikalien ausgelöst werden. Der Kontakt mit Verbindungen aus Essigsäure, Schwefel, Chlor, sowie Salzwasser oder starke Transpiration in Verbindung mit direktem Sonnenlicht sind ebenso zu vermeiden wie aggressive Gerbsubstanzen (Leder) und Weichmacher (Kunststoff).




6. Wasch- und Pflegesymbole

ISACORD



ISAFIL



ISAMET Gold/Silver, Colour, Fashion



ISAMET New

