


# Verarbeitungshinweise für Schutzvlies SVL

## Produktinformation:

Leichte, weiche, gewebte, bi-elastische und universell einsetzbare Fixiereinlage für HAKA und DOB (klein- und großflächige Fixierung).  
 Exzellente Trennkraft nach Fixierung durch patentierte PowerDot loaded Technologie.  
 Bei Pflegebehandlung >40°C, ≥127°C Fugentemperatur zu empfehlen.

## Verarbeitungshinweise:



116-127°C  
241-261°F

15 s

2-4 bar  
2-4 kp/cm<sup>2</sup>  
\*N/cm<sup>2</sup>

\*Fixierdruck ist abhängig vom Pressentyp.



116-127°C  
241-261°F  
+ Test!

15 s  
+ Test

200-350 mbar  
200-350 p/cm<sup>2</sup>  
+ Test

Wir empfehlen vor Produktionsbeginn Fixierversuche mit anschließender Pflegebehandlung durchzuführen



 mit Dampf  
with steam  
avec vapeur  
con vapore  
con vapor  
160°C  
320°F

~15 s

Kräftiger Druck  
Strong pressure  
Premere a bene  
Bien appuyer  
Bien presionar



## Vorteile:

Durch die nachträgliche Aufbringung der Fixierung wird ein Kratzen auf der Haut vermieden und das Textil ist angenehmer zu Tragen.

## Artikelnummer/Menge:

SVL-MW Schutzvlies weiß, 35,5 cm breit, pro laufenden Meter (ab 5 m) bestellbar  
 SVL-MB Schutzvlies schwarz, 35,5 cm breit, pro laufenden Meter (ab 5 m) bestellbar